

# DRAPS D'EXAMEN CELLULOSE BLANC

2 plis 50 x 38 cm

Qualité Plis Grammage/plis	Description Nr. Gr/mq(+/-0,5)	CELLULOSE 100% 2 17,0
Couleur Indice de blancheur Mode de blanchissement Traitement ws(wet strenght) Taux d'absorption liquide Absorption Mode Klemm	Description %(+/-1) Mode Oui/Non %(+/-10) mm/10'(+/5)	Blanc 80 ECF OUI 480 100
Résistance Long. à sec Résistance Trans. à sec Résistance Long. Mouillé Résistance Trans. Mouillé	N/m (+/-50) N/m (+/-50) N/m (+/-30) N/m (+/-30)	470 235 164 82
Gaufrage Assemblage Plis Contact Alimentaire	Mode Description oui/non	SATIN PUNTA PUNTA SYSTEM OUI
Largeur format Longueur format Predecoupé	CM CM OUI/NON	50 38 OUI
Formats Longueur rouleau Diamètre rouleau Diamètre mandrin Mandrin Emballage Rouleau	Nr. Mt cm mm Type Type	138 52.00 13.1 39 STANDARD POLYTHENE

## CONDITIONNEMENT

Carton de 9 x 138F - Réf 700500